

Beskrivning

Tillverkad av polyetencellplast med slutna celler som är 100% fri från CFS och HCFC. De slutna cellerna gör att listen har mycket låg fuktabsorption och god värmeisoleringsförmåga.

Kulörer

Grå

Förpackning

Bottningslist profil mm	m / rull	Rullar/ förpackning
6 mm (homogen)	1500 m	1 st
10 mm (homogen)	600 m	1 st
13 mm (homogen)	6 m	1 st
13 mm (homogen)	50 m	1 st
13 mm (homogen)	400 m	1 st
15 mm (ihålig)	6 m	1 st
15 mm (ihålig)	50 m	1 st
15 mm (ihålig)	250 m	1 st
20 mm (ihålig)	6 m	1 st
20 mm (ihålig)	50 m	1 st
20 mm (ihålig)	150 m	1 st
25 mm (ihålig)	6 m	1 st
25 mm (ihålig)	50 m	1 st
25 mm (ihålig)	100 m	1 st
30 mm (ihålig)	80 m	1 st
35 mm (ihålig)	180 m	1 st
50 mm (ihålig)	84 m	1 st

Applicering

- Den homogena listen kan komprimeras upp till ca 35% och de dimensioner som är ihåliga har ytterligare ökad komprimerbarhet.
- Samma list passar alltså till flera fogbredder.
- Den låga vikten gör att kartongerna är lätta att transportera och handha på arbetsplatsen.

Skyddsföreskrifter

Läs noga säkerhetsdatabladet för produkten innan arbetet påbörjas.

Leverans

Direkt från tremco illbruck eller genom återförsäljare. Ring 031-570010 för information om närmaste återförsäljare.



PR102

Bottningslist



Användningsområde

För bottning eller drevning i fogar.

Utmärkande egenskaper

- Mycket låg fuktabsorption
- God värmeisoleringsförmåga
- Mycket god beständighet mot alkalier och de flesta andra kemikalier
- Lätt och smidig att jobba med

PR102

Bottningslist



Teknisk information

Vattenabsorption
Kemikaliebeständighet

< 0,5 vol % efter 40 dagar
Mycket god beständighet mot alkalier och andra kemikalier

Produkt rådgivning

tremco illbrucks produktspecialister ger dig gärna råd innan arbete påbörjas.

tremco illbruck följer Sveriges Fog- och Limleverantörers Förenings allmänna leveransbestämmelser antagna 2006-09-21.



tremco illbruck Int. GmbH - Sverige Filial
Sverige Filial
Sverige
T: +46 (0)31 570010
F: +46 (0)31 572007

info.se@tremco-illbruck.com
www.tremco-illbruck.se