

### Beskrivning

Polyuretanlim utan lösningsmedel som ger vattenbeständiga fogar. Limmet härdar med luftens eller materialets fuktighet. Har god inträngning i porösa material eller material med cellstruktur. Limfogen fyller ut eventuella ojämnheter.

### Kulör

Brungul

### Förpackning

250 ml flaska (6/kartong)

750 ml flaska (6/kartong)

### Beredning

- Se till att ytorna som skall limmas är rena och torra.

### Applicering

- Skaka limmet.
- Tillse att materialet innehåller 8% fukthalt, om inte så behöver båda ytorna fuktas med vatten genom dimsprayning.
- Påför limmet på en sida. Jämna sidor kräver mindre lim.
- Efter limpåföring pressas ytorna samman genast.
- Det krävs en kraftig fixering för att undvika att materialen skjuts ifrån varandra, då limmet skummar under härdningsprocessen.

### Rengöring

Vått lim kan lösas men aceton, härdat lim är ej lösligt.

### Begränsningar

Ej för material som inte kan läggas i press eller fixeras med tving.

### Skyddsföreskrifter

Läs noga säkerhetsdatabladet för produkten innan arbetet påbörjas.

### Leverans

Direkt från tremco illbruck eller genom återförsäljare. Ring 031-570010 för information om närmaste återförsäljare.



**PU204**

**Trälim P.U.**



### Användningsområde

Främst för trälimning men kan även användas som konstruktionslim. Fäster mot trä, aluminium, stål, betong och vissa hårda plaster etc.

### Utmärkande egenskaper

- Vattenfast
- Extremt hög hållfasthet
- Utfyllande
- Uppfyller kraven i SS-EN 204/205 Klass D4

**Teknisk information**

Densitet		Ca 1,16
Åtgång		0,1-0,3 lit/m <sup>2</sup>
Torrhalt		100%
Öppentid	vid +20°C 65%, RH	Ca 1 timme
Presstid	vid +20°C 65%, RH	Ca 3 timmar
Presstryck		2 -8 kg/cm <sup>2</sup>
Härddtid		Slutlig uthärdning ca 1 vecka
Användningstemperatur		+15°C - +25°C
Lagring		Bör lagras på torr plats vid +10°C till +20°C.
Lagringstid		12 månader i väl tillsluten förpackning.
Åtgång		0,1-0,3 lit/m <sup>2</sup>
Träfuktighet		Minimum 8%

**Produkt rådgivning**

tremco illbrucks produktspecialister ger dig gärna råd innan arbete påbörjas.

tremco illbruck följer Sveriges Fog- och Limleverantörers Förenings allmänna leveransbestämmelser antagna 2006-09-21.



**tremco illbruck Int. GmbH - Sverige Filial**  
Sverige Filial  
Sverige  
T: +46 (0)31 570010  
F: +46 (0)31 572007

info.se@tremco-illbruck.com  
www.tremco-illbruck.se