

Beskrivning

Termoplastiskt PVAc-lim för inomhusbruk. Ger en transparent limfog med hög hållfasthet. Snabbhärdande.

Kulör

Vit, transparent efter härdning.

Förpackning

250 ml flaska (12/kartong)

750 ml flaska (12/kartong)

5 liter dunk

Beredning

- Se till att ytorna som skall limmas är rena och torra.

Applicering

- Skaka limmet noga.
- Påför med pensel, spackel, limvals eller tryckanläggning. Strykning på båda sidor ger högst hållfasthet.
- Efter limpåföring sätts ytorna i press med skruvtingar eller press.
- Dubbellimning rekommenderas för hårda träslag och för fog och kantlimningar.
- Vid tapplimningar skall limmet påföras tapp såväl som hål.

Rengöring

Vått lim avlägsnas med vatten.

Begränsningar

Limning i kyla och limningar som utsätts för fuktpåverkan.

Skyddsföreskrifter

Läs noga säkerhetsdatabladet för produkten innan arbetet påbörjas.

Leverans

Direkt från tremco illbruck eller genom återförsäljare. Ring 031-570010 för information om närmaste återförsäljare.



WD205

Trälim Inne



Användningsområde

Idealiskt för all trälimning inomhus som t.ex. block, fog, tapplimningar (stolsben m.m.), skarvlimning av virke, montering och kantlistning av trä. Även god vidhäftning mot papp och kartong.

Utmärkande egenskaper

- Transparent limfog
- Hög draghållfasthet
- Uppfyller kraven i SS-EN 204/205 Klass D2

WD205

Trälim Inne

Teknisk information

Densitet		1,1
Åtgång		Ca 0,2 lit/m ²
Torrhalt		Ca 45%
Öppentid	vid +20°C	Ca 10 minuter
Presstid	vid +20°C	5 - 10 minuter . Trä med tät fiberstruktur eller spänningar kräver fördubblad presstid.
Temperaturbeständighet		Härdat lim -30°C till +80°C
Användningstemperatur		Lägst +10°C
Lagring		Skyddas mot frost
Lagringstid		24 månader i väl tillsluten förpackning
Presstryck		2 - 4 kg/cm ²

Produkt rådgivning

tremco illbrucks produktspecialister ger dig gärna råd innan arbete påbörjas.

tremco illbruck följer Sveriges Fog- och Limleverantörers Förenings allmänna leveransbestämmelser antagna 2006-09-21.



tremco illbruck Int. GmbH - Sverige Filial
Sverige Filial
Sverige
T: +46 (0)31 570010
F: +46 (0)31 572007

info.se@tremco-illbruck.com
www.tremco-illbruck.se