

### Beskrivning

Kallvattenbeständigt modifierat PVAc-lim för limningar, som kan bli utsatta för fuktpåverkan.

### Kulör

Vit, klarnar under härdning

### Förpackning

750 ml flaska (12/kartong)

5 liter dunk

### Beredning

- Se till att ytorna som skall limmas är rena och torra.

### Applicering

- Skaka eller rör om limmet.
- Påför limmet på en eller två sidor med pensel eller vals.
- Limning på båda sidor ger högst hållfasthet och rekommenderas för hårda träslag.
- Pressa samman ytorna, behåll presstrycket tills limfogen är stark nog för hantering.
- Presstiden är beroende av träslets porositet och fuktkvot. Även presstemperaturen påverkar tiden.

### Rengöring

Vått lim avlägsnas med vatten.

### Begränsningar

Ej där helt vattenfasta limningar krävs.

### Skyddsföreskrifter

Läs noga säkerhetsdatabladet för produkten innan arbetet påbörjas.

### Leverans

Direkt från tremco illbruck eller genom återförsäljare. Ring 031-570010 för information om närmaste återförsäljare.



## WD207

### Trälim Ute



#### Användningsområde

För limningar där krav på fukt och kallvattenbeständiga limfogar krävs. Används för limning av fönster, ytterdörrar, väggelement, utemöbler, parkettgolv 10 - 22 mm samt övriga snickerier.

#### Utmärkande egenskaper

- **D3**
- Fukttålighet
- Ger en klar limfog med hög vidhäftning
- Snabbhärdande
- Kallvattenbeständigt
- Ej brandfarligt
- Uppfyller kraven i klass D3 EN 204/205

**Teknisk information**

Densitet	Ca 1,08
Viskositet	1,0 ± 2,0
Torrhalt	Ca 46%
Öppentid	vid +20°C Sammanfogas inom ca 5 minuter
Presstid	vid +20°C Furu/furu 5 - 10 minuter. Beroende på träslag och temperatur måste presstiden bestämmas för varje fall. Vid limningar av trä med höga spänningar och större dimensioner krävs en längre presstid
Presstemperatur	+10°C till +70°C. Under kortare tid kan högre presstemperatur användas
Användningstemperatur	+10°C till +20°C
Presstryck	1 kg/cm <sup>2</sup> . Väl arbetade ytor med god anliggning ger bästa limresultat
RH	50 - 60%
Lagring	24 månader i väl tillsluten förpackning
Lagringstid	Vid +10°C till +20 °C. Förvaras frostfritt
Åtgång	En yta beläggs med 0,15 - 0,2 lit/m <sup>2</sup> . Om hårda och feta träslag limmas , bör limmet dubbelspridas
Fuktkvoten i träet	8 - 12%

**Produkt rådgivning**

tremco illbrucks produktspecialister ger dig gärna råd innan arbete påbörjas.

tremco illbruck följer Sveriges Fog- och Limleverantörers Förenings allmänna leveransbestämmelser antagna 2006-09-21.



**tremco illbruck Int. GmbH - Sverige Filial**  
Sverige Filial  
Sverige  
T: +46 (0)31 570010  
F: +46 (0)31 572007

info.se@tremco-illbruck.com  
www.tremco-illbruck.se